

# 衛生陶器

NCA

施工前



施工後



## 施工マニュアル(便器・洗面台)

製品の種類

ご発注品番

トイレメンテナンスセット

MENTE - T2

内容

トイレ用ハード (緑、亀甲)	(1枚)	AG - PMDW	100 × 100 mm
トイレ用標準 (赤、亀甲)	(1枚)	ASH - JMDW	100 × 100 mm
曲面パット	(1個)	K - PAD	
トイレコート剤 (500ml)	(1缶)	T - COAT	刷毛 1 本付
研磨シートホルダー	(1個)	SF - PAD	
ナイロンたわし (白)	(1枚)	UFS - W	150 × 230 mm

以下別売り

トイレアルファスリー (800cc) T - 3



注) T - COATは小売用の1L缶  
のナイロンタワシ、セットはホワイト

## 作業手順

### 1. 汚れが軽い場合

の標準タイプ（赤、亀甲）で手作業研磨 汚れが落ち光沢復元

スプレーで  
水をかけながら  
使用

### 2. 汚れが激しい場合

のハードタイプ（緑、亀甲）で手作業研磨 汚れが落ちる

スプレーで  
水をかけな  
がら使用

### 3. 乾燥

汚れを落とし水で流した後、完全乾燥してください。  
水が残っているとコート剤がはじき、剥れの原因となります。

### 4. 原色の物や釉薬がはがれた物は必ずトイレコート剤を施工します。

研磨したあと、 のトイレコート剤をハケで上から下へ素早くコートしていきます。  
研磨で色があがれた物はコートすることによって元の色に戻すことが可能です。

### 5. 日常維持管理

のナイロンたわしに のトイレアルファスリーの原液を数滴塗布して全面を洗った後、水を流してふきあげます。  
撥水効果がでて汚れが付着しにくくなります。

### 6 注意事項

トイレコート剤の乾燥時間は 25 で 30～60分、10 で約3時間必要です  
必ず厳守おねがいします。  
トイレコート剤は石油系溶剤で火気厳禁となっています。

# 衛生陶器 施工事例

施工前




小便器

施工後




トイレコート剤施工



和式便器



トイレコート剤施工



小便器



トイレコート剤施工



トイレの手洗器



トイレコート剤施工

